

# 摩擦係数測定



## アトリフィルII (摩擦係数測定機)

Code 233B

糸の摩擦係数を自動計測します。  
ワックス選択やワックス工程管理に活用できます。

シングルパッケージ糸の測定を複数回、自動的に行います。  
オペレータの付き添いは不要です。  
初荷重(50cNまで)と糸の速度(50~300m/分)のリアルタイム制御。  
摩擦点前後の張力を2つの電子張力計が正確に読み取ります。

試長をあらかじめ選択できます。  
ランダム試験の代わりに、連続する2つの試験間隔を一定の  
長さに固定することも可能です。

ソフトウェア(OS: Windows):  
データを保存・ディスプレイへ詳細表示  
出力データ:

試験結果、統計値、個別試験のグラフ表示、  
摩擦係数、平均値

適合基準: ASTM D3108

電源: 110/220V, 50/60Hz, 単相交流  
圧縮空気供給: 6 bar  
重量: 29kg  
サイズ: 460(長) x 310(幅) x 290(高)mm

オプション:  
オートコップチェンジャー (自動管系交換装置, Code 299A)  
・24本のポビンを自動試験できます。

